



ITALARG. QUARTZ SETA

IT9400/OR

BIANCO CR 80

ARG. QUARTZ SETA

Carta antispappolo colore grigio con riflessi metallizzati, perlato, cangiante, appositamente studiata per dare "effetto astrale" al lavoro del creativo e dello stampatore, rispondendo così alle esigenze più sofisticate della moda.

Materiale conforme alle normative: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 "contenuto metalli pesanti") FDA e BgVV per contatto diretto con alimenti.

This exclusive water resistant paper, gray colour with metallic, perlescent, iridescent effects, has been expressly created to give "an astral effect" to the designer and printer's work, meeting the more sophisticated trends of fashion.

It complies with: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 heavy metals content) FDA and BgVV for direct foodstuff contact.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Grammatura	Grammage	90 (+/- 4)	g/m2	ISO 536
Spessore	Thickness	114 (+/- 5)	microns	ISO 534
Grado di bianco (Filtro Tappi 457)	Brightness	80 (+/- 1,5)	%	ISO 2469
Tinta dE*ab	Shade	0 - 1		
Carico rottura MD	Breaking load	7,0 (+/- 1,4)	kg/15mm	ISO 1924
Carico rottura TD	Breaking load	4,4 (+/- 0,15)	kg/15mm	ISO 1924
Carico rottura a umido MD	Wet breaking load	0,75 (+/- 0,1)	kg/15mm	ISO 1924
Carico rottura a umido TD	Wet breaking load	0,5min	kg/15mm	ISO 1924

Tutti i dati si riferiscono al solo frontale

Data referred to facing only

FRONTALE FACING

IT9400/OR

Adesivo SBR extra permanente con tackifier; valori di adesione e coesione elevati. Buon "tack" su superfici "difficili" ed apolari. Ottima resistenza ad olii e creme cosmetiche.

Composto da materie prime soddisfacenti norme FDA175.105 e BgVV XIV contatto indiretto con alimenti. Conforme ai requisiti richiesti in materia di contenuto di metalli pesanti, EN71.3.

Extra permanent SBR adhesive with tackifier; high adhesion and cohesion values. Good "tack" on "difficult", non-polar surfaces. Very good resistance to oils and cosmetic creams.

Compounded with raw materials in compliance with FDA 175.105 and BgVV XIV for indirect foodstuff contact. Also complies with rules for heavy metals content, EN 71.3.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Peel adhesion		1600 (+/- 200)	g/25mm	MC-103 (FTM01 vetro/glass)
Quick Stick (Loop Tack)		1950 (+/- 200)	g/25mm	MC-111 (FTM09 vetro/glass)
Shear adhesion (*)		3 - 10	h	FTM08 25x25mm

(*)Valori ottenuti spalmando direttamente 20 g/m2 di adesivo secco su film in PET 36 my (*)Test carried with 20 g/m2 dry adhesive on PET 36 my film

ADESIVO ADHESIVE

GLASSINE BIANCA CR 80

Carta monosiliconata bianca con siliconatura solventless.

Materiale conforme alle normative: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 "contenuto metalli pesanti") FDA e BgVV per contatto diretto con alimenti.

White, single side, solvent less silicone paper.

It complies with: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 heavy metals content) FDA and BgVV for direct foodstuff contact.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

METODO TEST

Grammatura	Grammage	80 (+/- 4)	g/m2	ISO 536
Spessore	Thickness	69 (+/- 5)	microns	ISO 534
Carico di rottura MD	Tensile strength	> 6,80	KN/m	ISO 1924
Carico di rottura TD	Tensile strength	> 3,20	KN/m	ISO 1924
Lacerazione Elmendorf MD	Tear	> 370	mN	ISO 1974
Lacerazione Elmendorf TD	Tear	> 410	mN	ISO 1974
Distacco MD	Release	0,28 (+/- 0,10)	N/25mm	FTM10 (Tesa K4651)

SUPPORTO

SUPPORT

I VALORI MENZIONATI SONO I RISULTATI DI PROVE DI LABORATORIO. IN NESSUN CASO DEVONO ESSER PRESI A RIFERIMENTO ASSOLUTO, MA COME INDICAZIONI NELLA SCELTA DEL PRODOTTO DA TESTARE; NON DEVONO QUINDI ESSER RITENUTI GARANZIA O IMPEGNO. ITALNASTRI RACCOMANDA DI EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA INDUSTRIALE CHE ABBRACCI TUTTO L'ARCO DI UTILIZZO. ABOVE VALUES ARE LAB TESTS RESULTS. IN NO CASE SHOULD BE TAKEN AS ABSOLUTE REFER, BUT AS INDICATION WHILE CHOOSING A PRODUCT TO BE TESTED; MUST NOT BE TAKEN AS GUARANTEE OR COMMITMENT. ITALNASTRI SUGGESTS TO RUN ALWAYS AN INDUSTRIAL TRIAL COVERING ALL UTILIZATIONS.