



ITALCART VIN.LINEA CREMA 90
IT9400/OR
BIANCO CR 80

ITALCART VIN.LINEA CREMA 90

Carta antispappolo crema, rigata ed anticata; idonea alla realizzazione di etichette da vino.

Materiale conforme alle normative: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 "contenuto metalli pesanti") FDA e BgVV per contatto diretto con alimenti.

Ivory colour, water-resistant, striped, antique effect paper; conceived for high quality wine labels.

It complies with: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 heavy metals content) FDA and BgVV for direct foodstuff contact.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA			
Grammatura	Grammage	90 (+/- 4)	g/m2	ISO 536
Spessore	Thickness	130 (+/- 6)	microns	ISO 534
Rigidità (Taber 15°) MD	Stiffness	9,8 - 13,2	mN	ISO 2493
Rigidità (Taber 15°) TD	Stiffness	3,8 - 5,2	mN	ISO 2493
Opacità a umido 2'	Wet opacity 2'	> 77	%	ISO 2471-77
Lunghezza di rottura MD	Breaking lenght	6,4 - 8,6	km	ISO 1924
Lunghezza di rottura TD	Breaking lenght	2,6 - 3,5	km	ISO 1924
Assorbimento d'acqua lato tela	Water absorption canvas side	12 - 18	g/m2	ISO 535 (Cobb60)
Assorbimento d'acqua lato feltro	Water absorption felt side	17 - 23	g/m2	ISO 535 (Cobb60)
Lunghezza di rottura ad umido TD	Breaking lenght at wet	0,6 - 0,8	km	ISO 3781
Lunghezza di rottura ad umido MD	Breaking lenght at wet	0,3 - 0,4	km	ISO 3781

Tutti i dati si riferiscono al solo frontale

Data referred to facing only

FRONTALE FACING

IT9400/OR

Adesivo SBR extra permanente con tackifier; valori di adesione e coesione elevati. Buon "tack" su superfici "difficili" ed apolari. Ottima resistenza ad olii e creme cosmetiche.

Composto da materie prime soddisfacenti norme FDA175.105 e BgVV XIV contatto indiretto con alimenti. Conforme ai requisiti richiesti in materia di contenuto di metalli pesanti, EN71.3.

Extra permanent SBR adhesive with tackifier; high adhesion and cohesion values. Good "tack" on "difficult", non-polar surfaces. Very good resistance to oils and cosmetic creams.

Compounded with raw materials in compliance with FDA 175.105 and BgVV XIV for indirect foodstuff contact. Also complies with rules for heavy metals content, EN 71.3.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA			
Peel adhesion		1600 (+/- 200)	g/25mm	MC-103 (FTM01 vetro/glass)
Quick Stick (Loop Tack)		1950 (+/- 200)	g/25mm	MC-111 (FTM09 vetro/glass)
Shear adhesion (*)		3 - 10	h	FTM08 25x25mm

(*)Valori ottenuti spalmando direttamente 20 g/m2 di adesivo secco su film in PET 36 my (*)Test carried with 20 g/m2 dry adhesive on PET 36 my film

ADESIVO ADHESIVE

GLASSINE BIANCA CR 80

Carta monosiliconata bianca con siliconatura solventless.

Materiale conforme alle normative: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 "contenuto metalli pesanti") FDA e BgVV per contatto diretto con alimenti.

White, single side, solvent less silicone paper.

It complies with: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 heavy metals content) FDA and BgVV for direct foodstuff contact.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA			METODO TEST
Grammatura	Grammage	80 (+/- 4)	g/m2	ISO 536
Spessore	Thickness	69 (+/- 5)	microns	ISO 534
Carico di rottura MD	Tensile strength	> 6,80	KN/m	ISO 1924
Carico di rottura TD	Tensile strength	> 3,20	KN/m	ISO 1924
Lacerazione Elmendorf MD	Tear	> 370	mN	ISO 1974
Lacerazione Elmendorf TD	Tear	> 410	mN	ISO 1974
Distacco MD	Release	0,28 (+/- 0,10)	N/25mm	FTM10 (Tesa K4651)

SUPPORTO

SUPPORT

VALORI MENZIONATI SONO I RISULTATI DI PROVE DI LABORATORIO. IN NESSUN CASO DEVONO ESSER PRESI A RIFERIMENTO ASSOLUTO, MA COME INDICAZIONI NELLA SCELTA DEL PRODOTTO DA TESTARE; NON DEVONO QUINDI ESSER RITENUTI GARANZIA O IMPEGNO. ITALNASTRI RACCOMANDA DI EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA INDUSTRIALE CHE ABBRACCI TUTTO L'ARCO DI UTILIZZO.

ABOVE VALUES ARE LAB TESTS RESULTS. IN NO CASE SHOULD BE TAKEN AS ABSOLUTE REFER, BUT AS INDICATION WHILE CHOOSING A PRODUCT TO BE TESTED; MUST NOT BE TAKEN AS GUARANTEE OR COMMITMENT. ITALNASTRI SUGGESTS TO RUN ALWAYS AN INDUSTRIAL TRIAL COVERING ALL UTILIZATIONS.