



ITALK.E.SUP.BR.WS 83/COVER
IT9500/2
LARICE 67

K.E.SUP.BR.WS 83/COVER

Carta kraft con elevato grado di lucido e di bianco, con due strati di patinatura, elevatissima resistenza ad alcali ed umidità; buoni risultati di stampa in offset, rotocalco, flexo e tipografia. Il retro è trattato con laccatura coprente di colore nero. Essa viene prodotta a partire da materie prime cellulosiche fornite da produttori certificati secondo standard internazionali di gestione delle foreste, come FSC, PEFC, CSI, CERTFOR, SFI, CSA, LEI, MTCC, ATFS, etc e/o ISO14001, EMAS, etc.

Highly glossy and white paper with double coating, very high alkali and wet resistance; good results with offset, roto, flexo and typographic printing. The paper back is treated with a covering coating black coloured.

It is manufactured using only pulp from suppliers certified to an internationally recognised standard for forest management, such as FSC, PEFC, CSI, CERTFOR, SFI, CSA, LEI, MTCC, ATFS, etc and/or ISO14001, EMAS, etc.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA			
Grammatura	Grammage	80,0 (Typical value)	g/m2	ISO 536
Spessore	Thickness	63,0 (Typical value)	microns	ISO 534
Grado di Bianco	Whiteness	95,0 (Typical value)	%	ISO 2470
Opacità	Opacity	90,0 (Typical value)	%	ISO 2471
Lucido Lehmann 75° lato patinato	Gloss printing side	86,0 (Typical value)	%	Tappi T480
Rugosità PPS H5 lato patinato	Roughness printing side	160,0 (Typical value)	microns x 100	ISO 8791-4
Carico rottura MD	Breaking strength	63,0 (Typical value)	N/15mm	ISO 1924
Carico rottura TD	Breaking strength	40,0 (Typical value)	N/15mm	ISO 1924
Carico rottura ad umido 5 min. MD	Breaking strength at wet	19,0 (Typical value)	N/15mm	Tappi T456

Tutti i dati si riferiscono al solo frontale

Data referred to facing only

FRONTALE FACING

IT9500/2

Adesivo acrilico permanente.

Adesivo composto da materie prime soddisfacenti le norme FDA 175.105 e BgVV XIV per contatto indiretto con alimenti. Conforme ai requisiti richiesti in materia di contenuto di metalli pesanti, EN 71.3.

Permanent acrylic adhesive.

Adhesive compounded with raw materials in compliance with FDA 175.105 and BgVV XIV for indirect foodstuff contact. Also complies with rules for heavy metals content, EN 71.3.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA			
Peel adhesion		1400 - 1800	g/25mm	FTM01 1h acc.inox
Shear adhesion		2 - 10	h	FTM08 15x20mm
Quick Stick (Loop Tack)		1300 - 1600	g/25mm	FTM09 acc.inox

(*Valore ottenuto spalmando direttamente 20 g/m2 di adesivo secco su film PET 36my (*Test carried with 20 g/m2 dry adhesive on PET 36my film

ADESIVO ADHESIVE

GLASSINE LARICE 67

Carta monosiliconata larice con siliconatura solventless.

Materiale conforme alle normative: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 "contenuto metalli pesanti") FDA per contatto diretto con alimenti.

Honey, single side, solvent less silicone paper .

It complies with: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 heavy metals content") FDA for direct foodstuff contact.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA			
Grammatura	Grammage	63 (+/- 2)	g/m2	ISO 536
Spessore	Thickness	56 (+/- 3)	microns	ISO 534
Carico a rottura MD	Tensile strength	>= 84	N/15mm	ISO 1924-2
Carico a rottura TD	Tensile strength	>= 33	N/15mm	ISO 1924-2
Trasparenza	Transparency	>= 45	%	DIN 53147
Lacerazione MD	Tear	>= 280	mN	ISO 1974
Lacerazione TD	Tear	>= 300	mN	ISO 1974
Distacco TD	Release	22 (+/- 10)	cN/20mm	FTM10 (Tesa K7476)

SUPPORTO

SUPPORT

I VALORI MENZIONATI SONO I RISULTATI DI PROVE DI LABORATORIO. IN NESSUN CASO DEVONO ESSER PRESI A RIFERIMENTO ASSOLUTO, MA COME INDICAZIONI NELLA SCELTA DEL PRODOTTO DA TESTARE; NON DEVONO QUINDI ESSER RITENUTI GARANZIA O IMPEGNO. ITALNASTRI RACCOMANDA DI EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA INDUSTRIALE CHE ABBRACCI TUTTO L'ARCO DI UTILIZZO. ABOVE VALUES ARE LAB TESTS RESULTS. IN NO CASE SHOULD BE TAKEN AS ABSOLUTE REFER, BUT AS INDICATION WHILE CHOOSING A PRODUCT TO BE TESTED; MUST NOT BE TAKEN AS GUARANTEE OR COMMITMENT. ITALNASTRI SUGGESTS TO RUN ALWAYS AN INDUSTRIAL TRIAL COVERING ALL UTILIZATIONS.