



**ITAL LUCIDO VSC 90**  
**IT9400/OR**  
**LARICE 67**

**LUCIDO VSC 90**

Carta patinata semilucida, ottima stabilità alla luce UV. Ottimi risultati di stampa con metodi tipografico, flessografico ed offset. Essa viene prodotta a partire da materie prime cellulosiche fornite da produttori certificati secondo standard internazionali di gestione delle foreste, come FSC, PEFC, CSI, CERTFOR, SFI, CSA, LEI, MTCC, ATFS, etc e/o ISO14001, EMAS, etc.

*Semiglossy coated paper, very good light UV stability. Very good results in letterpress, flexo and offset printing. It is manufactured using only pulp from suppliers certified to an internationally recognised standard for forest management, such as FSC, PEFC, CSI, CERTFOR, SFI, CSA, LEI, MTCC, ATFS, etc and/or ISO14001, EMAS, etc.*

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA			
Grammatura	Grammage	90,0 (Typical value)	g/m2	ISO 536
Billantezza R457	Brightness	94 (Typical value)	%	DIN53145
Opacità	Opacity	88,0 (Typical value)	%	ISO 2471
Lucido 75°	Gloss	71,0 (Typical value)	%	ISO 8254-1
Ruvidità PPS H10	Roughness	200,0 (Typical value)	microns x 100	ISO 8791-4
Carico rottura MD	Tensile strength	75,0 (Typical value)	N/15mm	ISO 1924
Carico rottura TD	Tensile strength	45,0 (Typical value)	N/15mm	ISO 1924

Tutti i dati si riferiscono al solo frontale

Data referred to facing only

**FRONTALE FACING**

**IT9400/OR**

Adesivo SBR extra permanente con tackifier; valori di adesione e coesione elevati. Buon "tack" su superfici "difficili" ed apolari. Ottima resistenza ad olii e creme cosmetiche.

Composto da materie prime soddisfacenti norme FDA175.105 e BgVV XIV contatto indiretto con alimenti. Conforme ai requisiti richiesti in materia di contenuto di metalli pesanti, EN71.3.

*Extra permanent SBR adhesive with tackifier; high adhesion and cohesion values. Good "tack" on "difficult", non-polar surfaces. Very good resistance to oils and cosmetic creams.*

Compounded with raw materials in compliance with FDA 175.105 and BgVV XIV for indirect foodstuff contact. Also complies with rules for heavy metals content, EN 71.3.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA			
Peel adhesion		1600(+/- 200)	g/25mm	MC-103 (FTM01 vetro/glass)
Quick Stick (Loop Tack)		1950(+/- 200)	g/25mm	MC-111 (FTM09 vetro/glass)
Shear adhesion (*)		3 - 10	h	FTM08 25x25mm

Valori ottenuti spalmando direttamente 20 g/m2 di adesivo secco su film in PET 36 my Test carried with 20 g/m2 dry adhesive on PET 36 my film

**ADESIVO ADHESIVE**

**GLASSINE LARICE 67**

Carta monosiliconata larice con siliconatura solventless.

Materiale conforme alle normative: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 "contenuto metalli pesanti) FDA per contatto diretto con alimenti.

*Honey, single side, solvent less silicone paper .*

It complies with: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 heavy metals content) FDA for direct foodstuff contact.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA			
Grammatura	Grammage	63(+/- 2)	g/m2	ISO 536
Spessore	Thickness	56(+/- 3)	microns	ISO 534
Carico a rottura MD	Tensile strength	>= 84	N/15mm	ISO 1924-2
Carico a rottura TD	Tensile strength	>= 33	N/15mm	ISO 1924-2
Trasparenza	Transparency	>= 45	%	DIN 53147
Lacerazione MD	Tear	>= 280	mN	ISO 1974
Lacerazione TD	Tear	>= 300	mN	ISO 1974
Distacco TD	Release	22(+/- 10)	cN/20mm	FTM10 (Tesa K7476)

**SUPPORTO**

**SUPPORT**

I VALORI MENZIONATI SONO I RISULTATI DI PROVE DI LABORATORIO. IN NESSUN CASO DEVONO ESSER PRESI A RIFERIMENTO ASSOLUTO, MA COME INDICAZIONI NELLA SCELTA DEL PRODOTTO DA TESTARE; NON DEVONO QUINDI ESSER RITENUTI GARANZIA O IMPEGNO. ITALNASTRI RACCOMANDA DI EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA INDUSTRIALE CHE ABBRACCI TUTTO L'ARCO DI UTILIZZO. ABOVE VALUES ARE LAB TESTS RESULTS. IN NO CASE SHOULD BE TAKEN AS ABSOLUTE REFER, BUT AS INDICATION WHILE CHOOSING A PRODUCT TO BE TESTED; MUST NOT BE TAKEN AS GUARANTEE OR COMMITMENT. ITALNASTRI SUGGESTS TO RUN ALWAYS AN INDUSTRIAL TRIAL COVERING ALL UTILIZATIONS.