



ITALK.K. 80/COVER
IT9500/2rinf
LARICE CR 67

KK 80/COVER

Carta "Krome Kote" antispappolo ed antistrappo, molto lucida e brillante. Con trattamento antimuffa. Il retro è trattato con laccatura coprente di colore nero.

"Krome Kote" paper, very glossy and shiny, water and tear resistant. With antimould treatment. The paper back is treated with a covering coating black coloured.

| DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | | | |
|----------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| Grammatura | Grammage | 80 (+/- 3%) | g/m2 | ISO 536 |
| Spessore | Thickness | 92 (+/- 3%) | microns | ISO 534 |
| Lucido 20° | Gloss | > 30 | % | ISO 2813 |
| Bianco R457 (con UV) | Whiteness | 89 (+/- 2) | °E | ISO 2470 |
| Carico rottura MD | Breaking strength | > 5 | KN/m | ISO 1924/1 |
| Carico rottura TD | Breaking strength | > 2,5 | KN/m | ISO 1924/1 |
| Rigidità L&W MD | Rigidity | > 90 | mN | ISO 2495 |
| Rigidità L&W TD | Rigidity | > 45 | mN | ISO 2495 |

Tutti i dati si riferiscono al solo frontale

Data referred to facing only

FRONTALE FACING

IT9500/2rinf

Adesivo acrilico permanente. Spalmatura rinforzata.

Adesivo composto da materie prime soddisfacenti le norme FDA 175.105 e BgVV XIV per contatto indiretto con alimenti. Conforme ai requisiti richiesti in materia di contenuto di metalli pesanti, EN 71.3.

Permanent acrylic adhesive. Reinforced coating.

Adhesive compounded with raw materials in compliance with FDA 175.105 and BgVV XIV for indirect foodstuff contact. Also complies with rules for heavy metals content, EN 71.3.

| DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------|-------------------|
| Peel adhesion | | 1400 - 1800 | g/25mm | FTM01 1h acc.inox |
| Shear adhesion | | 2 - 10 | h | FTM08 15x20mm |
| Quick Stick (Loop Tack) | | 1300 - 1600 | g/25mm | FTM09 acc.inox |

Valori ottenuti spalmando direttamente 20 g/m2 di adesivo secco su film in PET 36 my Test carried with 20 g/m2 dry adhesive on PET 36 my film

ADESIVO ADHESIVE

GLASSINE LARICE CR 67

Carta monosiliconata larice con siliconatura solventless; stacco duro.

Materiale conforme alle normative: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 "contenuto metalli pesanti) FDA e BgVV per contatto diretto con alimenti.

Honey, single side, solvent less silicone paper; heavy release.

It complies with: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 heavy metals content) FDA and BgVV for direct foodstuff contact.

| DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | | | |
|---------------------|------------------|-------------|---------|--------------------|
| Grammatura | Grammage | 63 (+/- 2) | g/m2 | ISO 536 |
| Spessore | Thickness | 56 (+/- 3) | microns | ISO 534 |
| Carico a rottura MD | Tensile strength | >= 84 | N/15mm | ISO 1924-2 |
| Carico a rottura TD | Tensile strength | >= 33 | N/15mm | ISO 1924-2 |
| Trasparenza | Transparency | >= 45 | % | DIN 53147 |
| Lacerazione MD | Tear | >= 280 | mN | ISO 1974 |
| Lacerazione TD | Tear | >= 300 | mN | ISO 1974 |
| Distacco TD | Release | 40 (+/- 15) | cN/20mm | FTM10 (Tesa K7476) |

SUPPORT

I VALORI MENZIONATI SONO I RISULTATI DI PROVE DI LABORATORIO. IN NESSUN CASO DEVONO ESSER PRESI A RIFERIMENTO ASSOLUTO, MA COME INDICAZIONI NELLA SCELTA DEL PRODOTTO DA TESTARE; NON DEVONO QUINDI ESSER RITENUTI GARANZIA O IMPEGNO. ITALNASTRI RACCOMANDA DI EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA INDUSTRIALE CHE ABBRACCI TUTTO L'ARCO DI UTILIZZO. ABOVE VALUES ARE LAB TESTS RESULTS. IN NO CASE SHOULD BE TAKEN AS ABSOLUTE REFER, BUT AS INDICATION WHILE CHOOSING A PRODUCT TO BE TESTED; MUST NOT BE TAKEN AS GUARANTEE OR COMMITMENT. ITALNASTRI SUGGESTS TO RUN ALWAYS AN INDUSTRIAL TRIAL COVERING ALL UTILIZATIONS.