



# CARTA SILICONATA BIANCA 80 GR. SENZA ADESIVO

Carta monosiliconata bianca con siliconatura solventless.

Materiale conforme alle normative: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 "contenuto metalli pesanti) FDA per contatto diretto con alimenti.

*White, single side, solvent less silicone paper .*

*It complies with: Direttiva Europea n° 94/62 (UNI EN ISO 71.3 heavy metals content) FDA for direct foodstuff contact.*

**DATI TECNICI**

**TECHNICAL DATA**

Grammatura	Grammage	78 (+/- 2,5)	g/m2	ISO 536
Spessore	Thickness	68 (+/- 5)	microns	DIN EN 20534
Carico di rottura MD	Load at break	>= 105	N/15mm	EN ISO 1924-2
Carico di rottura TD	Load at break	>= 55	N/15mm	EN ISO 1924-2
Allungamento MD	Elongation	2,1 (+/- 0,6)	%	EN ISO 1924-2
Trasparenza/Opacità	Transparency / Opacity	43 (+/- 4)	%	DIN 53147
Lacerazione MD	Tear	480 (+/- 80)	mN	DIN EN 21974
Lacerazione TD	Tear	520 (+/- 100)	mN	DIN EN 21974
Distacco MD	Release	40 (+/- 30 %)	cN/20mm	FTM10 (Tesa K7476)

Tutti i dati si riferiscono al solo frontale

**FRONTALE**

I VALORI MENZIONATI SONO I RISULTATI DI PROVE DI LABORATORIO. IN NESSUN CASO DEVONO ESSER PRESI A RIFERIMENTO ASSOLUTO, MA COME INDICAZIONI NELLA SCELTA DEL PRODOTTO DA TESTARE; NON DEVONO QUINDI ESSER RITENUTI GARANZIA O IMPEGNO. ITALNASTRI RACCOMANDA DI EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA INDUSTRIALE CHE ABBRACCI TUTTO L'ARCO DI UTILIZZO.  
 ABOVE VALUES ARE LAB TESTS RESULTS. IN NO CASE SHOULD BE TAKEN AS ABSOLUTE REFER, BUT AS INDICATION WHILE CHOOSING A PRODUCT TO BE TESTED; MUST NOT BE TAKEN AS GUARANTEE OR COMMITMENT. ITALNASTRI SUGGESTS TO RUN ALWAYS AN INDUSTRIAL TRIAL COVERING ALL UTILIZATIONS.